



# LUBRISEAL RTV ACETIQUE

WEISS

ABDICHTUNG – ELASTISCHES KLEBEN - ISOLIERUNG

## BESCHREIBUNG

Stark haftender, hoch elastischer klebender Kitt für professionelle Verwendung.  
Einkomponentiger, elastischer klebender Kitt auf (essigsaurer) Silikon-Basis für das Kleben und die Abdichtung aller Werkstoffe.

## VORTEILE

Gute Haftung auf allen Materialien: Holz, Spanplatten, Kork, Gips, Glas, Metall, PVC, Edelstahl, ...  
Beständig gegen Öle, Fette, aliphatische Lösungsmittel, Feuchtigkeit, verdünnte Säure.  
Hohe Geschmeidigkeit, beständig gegen Vibrationen.  
Für Verwendung Innen und Außen.  
Beständig gegen UV-Strahlung und Witterung. Hervorragende dauerhafte Stabilität.  
Wirtschaftlich: anwendbar in Litze oder in dünner Schicht (eine Kartusche ergibt mehr als 16 m Dichtung eines Durchmessers von 5 mm).

## ANWENDUNGSBEREICHE

Wartung und Bauarbeiten Innen und Aussen.  
Kleben und Abdichtung von elektrischen Schaltschränken, Lampen, ...  
Isolierung von elektrischen Leitungen.  
Alle Dichtungen: Badewannen, Waschbecken, Fenster, ...  
Abdichtung von Deckeln und von bearbeiteten oder nicht bearbeiteten Öl-Gehäusen, auch mit großem Spiel.

## TECHNISCHE KENNZEICHNUNGEN

Erscheinungsform .....	Thixotrope blaue Paste
Geruch .....	Essig
Gebrauchstemperatur (Spitzenwerte).....	-65 bis +250°C
Gebrauchstemperatur (kontinuierlich) .....	-50 bis +200°C
Härte .....	25 bis 33 Shore A
Filmbildung.....	10 Minuten
Polymerisierungsgeschwindigkeit.....	2 bis 5 mm /24 Stunden
Bruchausdehnung.....	600%
Elastische Wiederaufnahme .....	Mehr als 70%
Haftung .....	Fast sofortig
Definitiver Halt.....	24 Stunden

### FABRIK UND SITZ

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain  
5, allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas -  
FRANKREICH

Tel: +33 (0) 4 74 40 20 25 - Fax: +33 (0)4 74 40 20 26  
www.orapi.com

1/2

FT 101 / Indice 2 – 22/11/2014

ORAPI® ist es nicht möglich, alle Anwendungen und Einsatzbedingungen der Waren zu kennen. ORAPI® übernimmt keine Haftung für die Eignung der Waren für eine gegebene Anwendung oder einen spezifischen Zweck. Die hiermit gegebenen Informationen befreien Sie in keinem Fall von der Prüfung der bezogenen Waren auf ihre Eignung für die beabsichtigten Einsatzzwecke. Vorherige Prüfungen der Waren müssen erfolgen um sicherzustellen, dass sie für die spezifische Anwendung geeignet sind.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

---

Gebrauchsfertig.  
Anwendbar mit einer Handpistole oder einer pneumatischen Pistole.  
Gebrauchstemperatur: +5° bis +40° C.  
Den Klebstoff in dünnen Schichten auf sauberen und trockenen Oberflächen auftragen.  
Vor der Verbindung die Teile ca. 30 bis 60 Sekunden an der Luft lassen.  
Für eine stärkere Haftung: PRIMAIRE 4004 verwenden.  
Für den Erhalt einer nicht haftenden Dichtung etwas ORATEN 811 auf die Oberflächen sprühen.

## VERPACKUNG

---

Kartusche 310 ml	Art.-Nr. 1101 C3	x 12
Stange 100 g	Art.-Nr. 1101 T3	x 12

### FABRIK UND SITZ

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain  
5, allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas -  
FRANKREICH

Tel: +33 (0) 4 74 40 20 25 - Fax: +33 (0)4 74 40 20 26  
[www.orapi.com](http://www.orapi.com)

2/2

FT 101 / Indice 2 – 22/11/2014

ORAPI® ist es nicht möglich, alle Anwendungen und Einsatzbedingungen der Waren zu kennen. ORAPI® übernimmt keine Haftung für die Eignung der Waren für eine gegebene Anwendung oder einen spezifischen Zweck. Die hiermit gegebenen Informationen befreien Sie in keinem Fall von der Prüfung der bezogenen Waren auf ihre Eignung für die beabsichtigten Einsatzzwecke. Vorherige Prüfungen der Waren müssen erfolgen um sicherzustellen, dass sie für die spezifische Anwendung geeignet sind.